



STAZIONE SPERIMENTALE
PER LA SETA

SEDE OPERATIVA:
Via Giuseppe Colombo, 83
20133 Milano
Tel +39 02 85153669 - 02 85153652
Fax +39 02 85153670
sales.innovhub@mi.camcom.it
www.innovhub-ssi.it
P.IVA 05121060965
C.F. 97425580152



LAB N° 0082

Committente:

IMBOTEX Srl
Via Molini 26
35013 Cittadella PD

Rapporto di Prova N°: S-SSS-1800537

Annulla e sostituisce il rapporto di prova N° S-SSS-1800500 del 30/07/2018

Data emissione: 30/08/2018
Campione dichiarato: Ovatta - L2 THERMO 100 gr
Data accettazione: 26/07/2018
Data inizio prove: 26/07/2018
Data fine prove: 30/08/2018

Prova	Risultato	UdM
PROPRIETÀ FISILOGICHE. MISURAZIONE DELLA RESISTENZA TERMICA (RCT)		
<i>ISO 11092:2014</i>		
Numero provette analizzate	3	
Numero misurazioni per provetta	1	
Resistenza termica (Rct) (Media)	0,4083	m ² K/W
Resistenza termica (Rct) (Deviazione Standard)	0,018	m ² K/W
Indice di Clo	2,6	
<i>La prova viene eseguita posizionando la provetta con il lato solitamente rivolto verso il corpo umano posto a diretto contatto con la piastra calda traspirante.</i>		
<i>Condizioni di prova:</i>		
<i>- T°=20°C +/- 0.1</i>		
<i>- UR%= 65% +/- 3</i>		
<i>- velocità aria= 1 m/s +/- 0.05</i>		

Tecnico di Laboratorio
Chiara Cappelletti

per Responsabile di Area
Maria Romanò

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Laddove applicabile, il residuo del campione si conserva per tre mesi dalla data di emissione del rapporto di prova. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta del Responsabile del Laboratorio.